




Terrassendiele kanadische Lärche VEH A/B



Sortierungsbeschreibung

Merkmale	Sichtseite der Diele
Äste	<p>zulässig: Fest verwachsene Äste, teilweise verwachsene Äste, rindenumrandete Äste in beliebiger Anzahl. Flügeläste und tote (nicht verwachsene) Äste bis zu 1 Stück pro Ifm über die Brettänge beliebig verteilt. Vereinzelt schwarze Punktäste bis 5 mm Durchmesser sind zulässig und bleiben unberücksichtigt.</p> <p>$b > 100$ mm: Astgröße max. 10% der Brett- bzw. Profilbrettbreite +40 mm. $b < 100$ mm: Astgröße max. 60% der Brett- bzw. Profilbrettbreite.</p> <p>nicht zulässig: Lose und ausgefallene Äste. Hirnholzdübel nicht zulässig.</p>
Ausgeschlagene Stellen	zulässig: Ausrisse bzw. ausgeschlagene Äste bis max. 30 mm Durchmesser.
Druckholz (Buchs)	zulässig
Verformung	zulässig: Bretter mit Krümmung und Verdrehung, sofern eine fachgerechte Verlegung gewährleistet ist.
Harzgallen	<p>zulässig: Größe bis 5 mm x 60 mm oder entsprechend 300 mm². Anzahl: bis zu 3 Stück pro Ifm, über die Brettänge beliebig verteilt. Harzgallen bis 3 mm x 40 mm bleiben unberücksichtigt.</p>
Risse	<p>zulässig: Nicht durchgehende Oberflächenrisse auf der Sichtfläche. Durchgehende Endrisse, nicht länger als die 1,5-fache Breite des Stückes.</p>
Markröhre	zulässig
Farbe	<p>zulässig: Leichte Verfärbungen auf der Sichtseite (z.B. rote und blaue Flecken). Verfärbungen auf der Rückseite. Splint gilt nicht als Verfärbung.</p>
Splint	<p>zulässig: Auf der Rückseite muss der Kernanteil zumindest über die gesamte Brettänge vorhanden sein. Max. 30% der Sichtfläche bei max. 50% der Ware.</p>
Pilzbefall	nicht zulässig - Ausnahmen siehe Punkt „Farbe“
Insektenbefall	nicht zulässig
Baumkante	<p>zulässig: Auf der Rückseite, eine fachgerechte Verlegung muss jedoch gewährleistet bleiben.</p>



Terrassendielle kanadische Lärche VEH A/B



Rindeneinwuchs

zulässig: In zulässiger Astgröße.

Stapellattenmarkierung

nicht zulässig

Oberfläche

vereinzelte Hobelschläge, bzw. raue oder nicht ausgehobelte Stellen sind zulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Sichtseite der Dielle im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Sortierungstoleranzen und auch -fehler zu erlauben, dürfen 5% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Nicht sichtbare Seiten der Dielle (Unterseite und untenliegende Kanten):

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig, solange diese nicht die Haltbarkeit der Dielle beeinträchtigen.