



## G-Park 3-Schicht LHD Eiche Select-Natur

Aufbau	3-schichtig		
Gesamtstärke	14mm		
Deckschicht	ca. 3mm Eiche		
Mittellage	9mm Pappel oder Kiefer		
Gegenzug	2mm Pappel oder Kiefer		
Abmessung	190 x 1900mm		
Verbindung	Unilin-Click		
Kanten	4-seitig gefast		
Verpackung	8 Lagen davon 2 gestoßen		
Oberfläche	roh farblos geölt gebürstet & farblos geölt		
Gewicht	ca. 7,5 kg / qm		
Holzfeuchte	5 – 9%		
Fertigungsnorm	EN 13489		
Verlegung	schwimmend, vollflächige Verklebung		
Klebstoff	<i>Alle Estriche</i>	<i>Voranstrich</i>	: <i>Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei</i> : <i>Gunreben SMP-schubelastisch</i>
Verlegemuster	wilder Verband		
Sortierungen	Sortierungstabellen gemäß EN 13489 ( <i>frei Klasse</i> )		
Fußbodenheizung	geeignet (gesondertes Merkblatt beachten)		
Wärmedurchlasswiderstand	$R \leq 0,064 \text{ (m}^2\text{K)/W}$		
Brandschutzklasse <sup>1</sup>	Dfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4		

# G-Park 3-Schicht Landhausdielen auf Fußbodenheizung

Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung beträgt  $R \leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  laut der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen. G-Park 3-Schicht Landhausdielen in der Sortierung Select-Natur sind daher mit einem Wärmedurchlasswiderstand von  $R \leq 0,064 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet (gesondertes Merkblatt beachten).

## Grenzabweichungen der Diele nach Werksnorm

Dicke/Überstände	+/- 0,2mm
Länge	+/- 0,1%
Breite	+/- 0,2mm
Winkelabweichung	0,2% (über die Breite gemessen)
Querkrümmung	0,2% der Breite
Längskrümmung der Breitseite	0,5% der Länge
Längskrümmung der Schmalseite	0,2% der Länge

## G-Park 3-Schicht Landhausdielen Eiche Select-Natur QCXE

### Oberseite der Dielen

Merkmal	
<b>Gesunder Splint</b>	im Prinzip splintfrei, falls doch vorhanden dann farblich angepasst
<b>Äste</b>	zulässig bis max. 30mm
<b>Windrisse</b>	99,0% der Dielen müssen frei von Windrissen sein
<b>Risse</b>	unzulässig
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig
<b>Gesunder Kern</b>	unzulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	bedingt durch das natürliche Wachstum zulässig
<b>Kittstellen</b>	zulässig (im Holzton und/oder dunkel gespachtelt)
<b>Stapellatten-Markierung</b>	unzulässig
<b>Hobelschläge</b>	unzulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Dielen im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

### Nicht sichtbare Seiten der Dielen (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.